

Celloflex

Codice A31120000M

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostro cellulosico a base solvente con finitura semilucida.

CAMPI DI APPLICAZIONE

La serie *Celloflex* è ideale per la stampa di grafiche su supporti particolari, quali vetro, legno o metalli pre-verniciati. Inoltre il prodotto è adatto anche alla realizzazione di decalcomanie scivolanti o a secco.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporto	Carta, cartone, cuoio, Vetro, legno, metallo pre-verniciato
Fili/Cm	Da 43 a 120 Fili/cm
Emulsione	• Zero - In SV Plus Viola • Zero - In SR-V
Raclo	Profilo quadrato Durezza: da 70 a 75 Shore
Essiccamento	Fuori polvere in 15 min. a temperatura ambiente o a 50-60°C per pochi minuti
Diluenti	<i>Diluente 90.913 Normale Inodore</i> <i>Diluente 90.924</i> <i>Diluente 90.918 Lento</i>
Ritardanti	<i>90.923 Ritardante Inodore</i> (codice A31890923001)
Promotore d'adesione	<i>Promotore Di Adesione 90.908</i> (codice A31890908000) Max. 10%
Pulizia	<i>Solvente Lavaggio LQ 90.920</i>
Conservazione	I prodotti, conservati nelle confezioni originali sigillate, hanno una vita utile di due anni
Confezione	Vedi tabella gamma prodotti
Scheda di Sicurezza	Disponibile a richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Buona flessibilità
- Buona coprenza
- Essiccazione rapida
- Buona adesione su materiali difficili

PREPARAZIONE

Prima dell'uso, l'inchiostro deve essere ben mescolato ed eventualmente diluito secondo le necessità di stampa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa del prodotto stampato a 100 fili/cm è di circa 40-50 m²/Kg. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende dalla diluizione, dal supporto e dall'attrezzatura di stampa.

La serie *Celloflex* ha una resistenza all'esterno (intemperie e luce solare) fino a un anno.

Questo dato è fortemente influenzato dal tipo di supporto sul quale si stampa, dall'altitudine, dalla posizione geografica e dall'inquinamento atmosferico.

L'aggiunta di elevate percentuali di bianco o base trasparente nell'inchiostro comporta una consistente riduzione della sua resistenza alla luce.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Per migliorare l'adesione su supporti difficili, è possibile aggiungere fino al 10% di *Promotore Di Adesione 90.908*. Con l'aggiunta di tale promotore di adesione, l'inchiostro ha un pot-life di circa 8 ore.

GAMMA PRODOTTI

BIANCHI e NERI

CODICE	PRODOTTO	CONF
A31120100M001	BIANCO TOYS	1 kg
A31120700M001	NERO TOYS	1 kg

COLORI COPRENTI

CODICE	PRODOTTO	CONF
A31120403M001	BLU OLTREMARE TOYS	1 kg
A31120404M001	BLU BRILLANTE TOYS	1 kg
A31120T200M001	GIALLO PRIMULA TOYS	1 kg
A31120T202M001	GIALLO CROMO TOYS	1 kg
A31120T301M001	ARANCIO TOYS	1 kg
A31120T303M001	ROSSO TOYS	1 kg
A31120T304M001	RUBINO TOYS	1 kg
A31120T541M001	VERDE TOYS	1 kg

ALTRI PRODOTTI

CODICE	PRODOTTO	CONF.
A31120800M001	BASE TRASPARENTE TOYS	1 kg

Per preparare tinte metalliche o fluorescenti, è possibile aggiungere i pigmenti (codice A31196000) nel *Carbogloss Legante Per Bronzi Toys A31126850001* in queste percentuali:

- 10-15% polvere argento
- 20-25% polvere oro
- 20-30% pigmento fluorescente

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.