

Ondaflute

Codice A31185000

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostro cellulosico a base solvente con finitura semilucida.

CAMPI DI APPLICAZIONE

La serie *Ondaflute* si presta alla stampa grafica di advertising, POP e display su materiale poliolefinico trattato.

Inoltre è possibile utilizzare tale serie per il flaconaggio.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporto	PP, PE, HDPE, POLIONDA trattati
Fili/Cm	Da 77 a 120 Fili/cm
Emulsione	• Zero - In SV Plus Viola • Zero - In SR-V
Raclo	Profilo quadrato Durezza: da 70 a 75 Shore
Essiccamento	Fuori polvere in 20 min. a temperatura ambiente o a 50-60°C per pochi minuti
Diluenti	<i>Diluente 90.925 Rapido Inodore</i> <i>Diluente 90.917 Normale Inodore</i> <i>Diluente 90.918 Lento</i>
Promotore d'adesione	<i>Promotore Di Adesione 90.908</i> (codice A318909080001) Max. 5%
Livellante	<i>Livellante 90.970</i> (codice A31890970000) Max. 2%
Pulizia	<i>Solvente Lavaggio LQ 90.920</i>
Conservazione	I prodotti, conservati nelle confezioni originali sigillate, hanno una vita utile di due anni
Confezione	Vedi tabella gamma prodotti
Scheda di Sicurezza	Disponibile a richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Buona adesione anche su supporti non trattati
- Buona flessibilità
- Ottima stampabilità
- Buona stabilità nel telaio

PREPARAZIONE

Prima dell'uso, l'inchiostro deve essere ben mescolato ed eventualmente diluito secondo le necessità di stampa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa del prodotto stampato a 120 fili/cm è di 50-60 m²/Kg. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende dalla diluizione, dal supporto e dall'attrezzatura di stampa.

La serie *Ondaflute* ha una resistenza all'esterno (intemperie e luce solare) fino a un anno.

Questo dato è fortemente influenzato dal tipo di supporto sul quale si stampa, dall'altitudine, dalla posizione geografica e dall'inquinamento atmosferico.

L'aggiunta di elevate percentuali di bianco o base trasparente nell'inchiostro comporta una consistente riduzione della sua resistenza alla luce.

Nel caso si desideri ottenere una finitura satinata, è possibile aggiungere *Ondaflute Pasta Opacizzante* (codice A31185840001) all'inchiostro.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Per migliorare l'adesione su supporti critici, aggiungere fino al 5% di *Promotore Di Adesione 90.908*. Con l'aggiunta di tale promotore, l'inchiostro ha un pot-life di circa 8 ore.

GAMMA PRODOTTI

BIANCHI e NERI

CODICE	PRODOTTO	CONF
A3118510000-	BIANCO TOYS	1 e 5 kg
A3118570000-	NERO TOYS	1 e 5 kg

COLORI COPRENTI

CODICE	PRODOTTO	CONF
A31185200001	GIALLO PRIMULA TOYS	1 kg
A31185202Y001	GIALLO CROMO TOYS	1 kg
A31185301Y001	ARANCIO TOYS	1 kg
A31185302Y001	SCARLATTO TOYS	1 kg
A31185303Y001	ROSSO TOYS	1 kg
A31185342001	ROSA TOYS	1 kg
A31185400001	AZZURRO	1 kg
A31185401001	BLU COBALTO	1 kg
A31185403001	BLU OLTREMARE TOYS	1 kg
A31185404001	BLU BRILLANTE TOYS	1 kg
A31185440Y001	VIOLETTO	1 kg
A31185500001	VERDE BANDIERA TOYS	1 kg
A31185503001	VERDE SCURO TOYS	1 kg
A31185541001	VERDE COPRENTE TOYS	1 kg

QUADRICROMIA

CODICE	PRODOTTO	CONF.
A31185297001	GIALLO EUROPA TOYS	1 kg
A31185397001	MAGENTA EUROPA TOYS	1 kg
A31185497001	CYAN EUROPA TOYS	1 kg
A31185797001	NERO EUROPA TOYS	1 kg
A31185880001	GEL TIXOTROPICO TOYS	1 kg

ALTRI PRODOTTI

CODICE	PRODOTTO	CONF.
A3118580000-	BASE TRASPARENTE TOYS	1 e 5 kg
A31185840001	PASTA OPACIZZANTE	1 kg

Per preparare tinte metalliche o fluorescenti, è possibile aggiungere i pigmenti (codice A31196000) nell'*Ondaflute Base Trasparente Toys A31185800001* in queste percentuali:

- 10-15% polvere argento
- 20-25% polvere oro
- 20-30% pigmento fluorescente

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.