

Metalink

Codice A31194000

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostro vinilico a base solvente con effetto metallizzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Metalink trova principale applicazione nella stampa grafica di advertising, POP, display e sticker.

È indicato anche per la realizzazione di grafiche su metallo pre-verniciato e legno.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporto	Carta, cartone, PVC, PMMA, ABS, PS, PES, metallo, legno
Fili/Cm	Da 77 a 120 Fili/cm
Emulsione	• Zero - In SV Plus Viola • Zero - In SR-V
Racla	Profilo quadrato Durezza: da 70 a 75 Shore
Essiccamento	Fuori polvere in 20 min. a temperatura ambiente o a 50-60°C per pochi minuti
Diluenti	<i>Diluente 90.913 Normale Inodore</i> <i>Diluente 90.924</i> <i>Diluente 90.918 Lento</i>
Ritardanti	<i>Tixo-Vinyl Retarder 8159-V-9</i> (codice A3149088800) Max. 30% <i>90.923 Ritardante Inodore</i> (codice A31890923001)
Promotore d'adesione	<i>Promotore Di Adesione 90.908</i> (codice A318909080001) Max. 10%
Pulizia	<i>Solvente Lavaggio LQ 90.920</i>
Conservazione	I prodotti, conservati nelle confezioni originali sigillate, hanno una vita utile di due anni
Confezione	Vedi tabella gamma prodotti
Scheda di Sicurezza	Disponibile a richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ottima adesione anche su superfici difficili
- Ottima coprenza
- Finitura satinata
- Essiccazione rapida

PREPARAZIONE

Prima dell'uso, l'inchiostro deve essere ben mescolato ed eventualmente diluito secondo le necessità di stampa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa del prodotto stampato a 100 fili/cm è di 30-40 m²/Kg. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende dalla diluizione, dal supporto e dall'attrezzatura di stampa.

La serie *Metalink* ha una resistenza all'esterno (intemperie e luce solare) fino a 3 anni.

Questo dato è fortemente influenzato dal tipo di supporto sul quale si stampa, dall'altitudine, dalla posizione geografica e dall'inquinamento atmosferico.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Per migliorare l'adesione su supporti critici, aggiungere fino al 10% di *Promotore Di Adesione 90.908*. Con l'aggiunta di tale promotore, l'inchiostro ha un pot-life di circa 8 ore.
- Si sconsiglia di utilizzare i *Diluenti 90.917 E 90.927* in quanto non rispettano la normativa Toys.

GAMMA PRODOTTI

CODICE	PRODOTTO	CONF
A31194006001	METAL FLAKE	1 kg
A31194124001	ARGENTO TOYS	1 kg
A31194125001	ARGENTO NO LEAFING	1 kg
A31194324001	ORO PALLIDO TOYS	1 kg
A31194424001	ORO RICCO PALLIDO TOYS	1 kg
A31194524001	ORO RICCO TOYS	1 kg
A31194824001	GOLD FLAKE	1 kg

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.